



РЕНОВАТОР ЭМК

Эффект мокрого камня

Готовая к работе жидкая композиция, предназначенная для поверхностной обработки строительных материалов и конструкций с целью защиты от влаги, модификации цвета поверхности (создание эффекта «мокрого камня»).

Упрочняет структуру материала на всей толщине проникновения. Позволяет предотвратить появление грибка, плесени, высолов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Показатель	Значение
pH	6 - 8,5
Вязкость	90 - 500 мПа·с
Температура стеклования	- 8 °С
Расход (по кирпичу)	0,2-0,3 л/м ²

ХРАНЕНИЕ

В сухом месте на деревянном поддоне - до 12 месяцев.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Работы проводить в резиновых перчатках. При работе с распылителем или обработке потолков, пользоваться защитными очками и респиратором. При попадании в глаза, тщательно промыть водой. Использование тары из цветных металлов запрещено.

НАНЕСЕНИЕ

Материал наносится на сухое основание. Нанесение Реноватор ЭМК следует производить после завершения отелочных работ, т.к. у обработанных поверхностей снижается впитывающая способность, что приводит к затруднениям при нанесении таких материалов, как штукатурки, шпаклевки, краски.

Реноватор ЭМК наносится валиком, кистью, распылителем. Материал наносить до полного насыщения основания, в 3-5 слоев с промежутком 10-15 минут. Важно – материал наносить «мокрым по мокрому».

Стекающий каплями Реноватор ЭМК с поверхности основания после обработки, свидетельствует о полном насыщении конструкции материалом.

Остатки защитного состава, не впитавшиеся в материал, удаляются механическим путем (щетка, грубая ткань).

ФОРМА ПОСТАВКИ

Канистры 10 л. 