



РЕНОВАТОР СМЫВКА КРАСКИ СП-7

Смывка СП-7 применяется для удаления старых покрытий большинства лакокрасочных материалов и комплексных покрытий из них.

НАЗНАЧЕНИЕ

Смывку СП-7 используют для удаления старых лакокрасочных покрытий : алкидно-акриловых (АС), полиакриловых (АК), алкидно- и масляно-стирольных (МС), меламинных (МП), поливинилацетатных (ВП) эмалей, эпоксидных шпаклевок и грунтовок (ЭП - 0010, ЭП - 0020, ЭП - 0199П), а также комплексных покрытий, состоящих из вышеуказанных материалов.

СОСТАВ

Смывка является тиксотропной (гелеобразной) жидкостью, содержащей органические растворители, метилхлорид, ПАВ, замедлители испарения, загустители, активаторы и раствор аммиака.

ХРАНЕНИЕ

Смывку хранят при температуре от -40°C до $+40^{\circ}\text{C}$.

Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня изготовления

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СМЫВКИ

Смывка СП-7 используется для удаления старых лакокрасочных покрытий. Выпускается готовой к применению. На рабочую поверхность смывку наносят равномерно нетолстым слоем кистью, шпателем. После разрыхления или вспучивания старого лакокрасочного покрытия его удаляют жёсткой щеткой, шпателем.

При толщине старого лакокрасочного покрытия, превышающей 40 мкм, допускается повторная обработка смывкой.

При применении смывки СП-7 должны соблюдаться требования стандартов по технике безопасности работ, правил пожарной безопасности, промышленной санитарии. Работы со смывкой рекомендуется проводить при хорошей вентиляции с использованием индивидуальных средств защиты. При проведении работ со смывкой, а также после их окончания необходимо тщательно проветрить помещение. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения.

Подготовка поверхности:

Обрабатываемые смывкой поверхности должны быть сухими, очищенными от пыли, грязи, непрочнодержавшегося старого лакокрасочного покрытия, продуктов коррозии.

Подготовка материала к нанесению:

Выпускаемая смывка готова к применению.

Нанесение материала:

На очищаемую поверхность смывку СП-7 наносят кистью или шпателем равномерным слоем в 1- 2мм. Толщина слоя наносимой смывки зависит от толщины удаляемого лакокрасочного покрытия. Выдерживают в течение 7-10 мин. После чего старое, разрыхлённое или вспучившееся лакокрасочное покрытие, удаляют жёсткой щеткой, шпателем или другим способом.

Остатки смывки можно удалить растворителем (напр. ацетоном или растворителем 646).

Расход

Расход смывки СП-7 составляет примерно 300 г/м², в зависимости от толщины старого лакокрасочного покрытия и конфигурации обрабатываемой поверхности.

