реноватор

UNESCO

РЕНОВАТОР АДГЕЗИВ

Клеевой состав

Сухая готовая смесь на минеральной основе, предназначенная для монтажа всех типов облицовочной керамической, керамогранитной и клинкерной плитки, плитки из натурального и искусственного камня на поверхности стен и полов, выполненных из кирпича, бетона, железобетона, ячеистого бетона, гипсокартона, цементных, известково-цементных, гипсовых и известковых штукатурок при проведении внутренних и наружных работ. Также может применяться для монтажа архитектурных элементов, элементов декора, природного и искусственного камня и в качестве высокоадгезионного кладочного раствора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Показатель	Значение
Цвет	Белый/ Серый
Размер максимальной фракции заполнителя,не более, мм	0,63
Прочность на сжатие через 28 суток, не менее, МПа	10
Прочность на изгиб через 28 суток, не менее, МПа	3,5
Адгезия к основанию через 28 сут., не менее, МПа	1
Морозостойкость, марка	F100
Расход воды при затворении смеси, л/кг	0,21-0,23
Подвижность смеси, марка	Пк2 - Пк3
Работоспособность затворенной смеси, не менее, часов	2
Открытое время работы, мин	30
Время корректировки, мин	20
Расход сухой смеси, кг/м2/мм	1,7
Минимальный слой нанесения материала, мм	2
Максимальный слой нанесения, без использования штукатурной сетки, за один проход, мм	20
Условия применения материала (температура раствора, воздуха и основания), °С	+5 - +35

ПРЕИМУЩЕСТВА МАТЕРИАЛА

- Время корректировки плитки 30 минут;
- Максимальная толщина шва: 20мм;
- Минеральный клей, без полимеров.

ХРАНЕНИЕ

В сухом месте на деревянном поддоне – до 12 месяцев

ФОРМА ПОСТАВКИ

Мешок 25кг.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ

Подготовка основания

Поверхность должна быть сухой и прочной, обладать хорошей впитывающей способностью, должно быть очищено от любых видов загрязнений (очищено от пыли, грязи, масляных пятен, ранее применявшихся отделочных материалов, обезжирено).

Перед началом работ поверхность необходимо обработать грунтовкой.

Приготовление смеси к работе:

Смесь разводится чистой водопроводной водой до рабочего состояния, удобного для производства работ. Для получения подвижности Пк2 мы рекомендуем 0,21-0,23 л на 1 кг сухой смеси (5,25-5,75 л на мешок 25 кг). Так как на итоговый результат влияет и температура воды, и ее химический состав, то нужное количество воды подбирают опытным путем. Для приготовления раствора следуйте следующей инструкции:

- откройте необходимые для работы мешки с материалом незадолго до начала смешивания;

- налейте в емкость для затворения минимальное количество воды, указанное в графе «Расход воды при затворении смеси»

- включите миксер, быстро и непрерывно добавляйте материал;

- после того, как засыпан весь материал, продолжайте перемешивание еще в течение 3 -4 минут, пока не исчезнут комки и смесь станет однородной, при необходимости добавьте воду;

- выдержите технологическую паузу (5 минут), затем снова перемешайте материал в течение 2-3 минут.

В процессе производства работ материал может загустевать. В этом случае следует «оживить» материал методом повторного перемешивания, без добавления воды.

Нанесение:

1. Готовую растворную смесь равномерно нанести на основание с помощью гладкого шпателя и придать гребенчатую структуру зубчатым (размер зубцов шпателя зависит от размера и типа плитки). Растворную смесь следует нанести на плитку и небольшими поворотными движениями вдавить ее в облицуемую поверхность. Положение плитки может быть скорректировано в течение последующих 30 минут.

2. При работе облицовочным материалом с высотой рельефа тыльной стороны более 2 мм или размером более 30х30 см, во избежание пустот под плиткой и для увеличения прочности сцепления, необходимо наносить клей комбинированным способом (как на основание, так и на тыльную сторону плитки).

3. При монтаже форматных изделий, архитектурных элементов или камня смесь нанести на поверхность мастерком или шпателем слоем, достаточным для обеспечения надежного сцепления, разровнять, вдавить в нее элемент, убрать излишки раствора.

4. При использовании Реноватор Адгезив в качестве кладочного раствора перед укладкой первого ряда кладки, нанести растворную смесь на имеющееся основание и на контактные грани кирпичей или каменных блоков. Раствор наносить слоем - 2-20 мм.

5. Уложить кирпич или каменный блок в растворную смесь, уложенную на основание и выровнять по уровню. Излишки растворной смеси удалить.

Последующие ряды укладываются аналогично.

Уход за материалом:

Обеспечить указанный температурный режим, при наличии экстремальных погодных условий укрыть поверхности от сквозняка и прямых солнечных лучей, не допуская промерзания или слишком быстрого высыхания нанесенной смеси.