реноватор

UNESCO

РЕНОВАТОР ШБ

Шпаклевка известковая

Сухая смесь белого цвета, состоящая из извести, молотого мрамора, специально подобранных по рецептуре добавок. После завершения процессов затвердевания и карбонизации образует единый с известковым основанием паропроницаемый («дышащий») слой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Показатель	Значение
Цвет	Белый
Размер максимальной фракции заполнителя, не более, мм	0,1
Паропроницаемость, не менее, мг/(м·ч·Па)	0,11
Расход воды при затворении смеси, л/кг	0,34-0,36
Подвижность смеси, марка	Пк2-Пк3
Работоспособность затворенной смеси, не менее, часов	4
Расход сухой смеси, кг/м^2/мм	1,2
Минимальный слой нанесения материала, мм	0,1
Максимальный слой нанесения без использования штукатурной сетки за один проход, мм	8
Условия применения материала (температура раствора, воздуха и основания), °С	+5 - +35

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МАТЕРИАЛА

Смесь предназначена для финишного выравнивания поверхностей на фасаде, в сухих и влажных помещениях. Нанесение возможно как на известковые, так и на цементно-известковые, кирпичные, бетонные, газобетонные основания.

ПРЕИМУЩЕСТВА МАТЕРИАЛА

- обладает высокой стойкостью к воздействию кислых сред;
- может наноситься минимальными слоями (от 1мм);
- белый цвет;
- пластичный в нанесении;
- податлив в обработке.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Производство работ необходимо выполнять в резиновых перчатках согласно технике безопасности при проведении штукатурных работ. При попадании состава на слизистые оболочки глаз и органов дыхания необходимо хорошо промыть их водой.

ХРАНЕНИЕ

В сухом месте на деревянном поддоне – до 12 месяцев.

ФОРМА ПОСТАВКИ

Мешок 20кг.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ

Подготовка основания

Основание под штукатурку должно быть чистым, очищенным от пыли, грязи, высолов или других посторонних загрязнителей, снижающих адгезию к основанию.

Перед началом производства работ обрабатываемую поверхность следует увлажнить и/или загрунтовать. Для грунтования поверхности рекомендуем использовать Реноватор Грунт силикатный. Силикатный грунт позволяет связать деструктивные элементы, обеспылить и выровнять впитываемость поверхности.

Приготовление смеси к работе

Смесь разводится чистой водопроводной водой до рабочего состояния удобного для производства работ. Для получения подвижности Пк2 мы рекомендуем 0,34 - 0,36л на 1кг сухой смеси (6,8 - 7,2л на мешок 20кг). Так как на итоговый результат влияет и температура воды, и ее химический состав, то нужное количество воды подбирают опытным путем. Для приготовления раствора следуйте следующей инструкции:

1. откройте необходимые для работы мешки с материалом незадолго до начала смешивания;

2. налейте в емкость для затворения минимальное количество воды, указанное в графе «Расход воды при затворении смеси»;

3. включите миксер, быстро и непрерывно добавляйте материал;

4. после того как засыпан весь материал, продолжайте перемешивание еще в течение 3 - 4 минут, пока не исчезнут комки, и смесь не станет однородной.

Необходимую консистенцию раствора можно регулировать количеством воды затворения.

5. выдержите технологическую паузу (5 минут), затем снова перемешайте материал в течение 2 - 3 минут.

В процессе производства работ материал может загустевать. В этом случае следует «оживить» материал методом повторного перемешивания без добавления воды.

Нанесение

Смесь наносится вручную с помощью правила или шпателя.

Толщина одного слоя не должна превышать 7 - 8мм. При нанесении нескольких слоев необходимо убедиться, что предыдущий слой отвердел. Высохший слой шлифуется.

После выполнения работ инструмент и сосуды тщательно промыть водой.